

# ADHERLOCK 73

AKRYYLILIIMA + AKTIVAATTORI

## TUOTEKUVAUS

Monikäyttöinen vahva akryyli-rakenneliima kohteisiin, joissa vaaditaan erittäin suurta mekaanista kestävyyttä. Tuote sisältää liiman ja aktivaattorin, jotka levitetään suoraan pinnalle keskenään sekoittamatta. Nopeasti kuivuva ja pitkäikäinen. Sopii kaikille materiaaleille: metallit, PVC, ABS, polykarbonaatti, nitrili, puu, lasi jne. Suuri leikkaus- ja vetolujuus. Hyvä kemikaalinkesto: öljy, hiilivedyt, kylmä ja kuuma vesi, höyryt, teollisuuden nesteet ja kaasut jne.

**Hyväksynyt:** SCA/SDT/EM/Et.5291 (Ranskan maavoimat).

## KÄYTTÖKOHTEET

Tuote sopii käytettäväksi mm. mekaanisten osien kokoonpanossa ja huollossa.

## KÄYTTÖOHJE

Levitetään puhtaille ja kuiville pinnoille. Tarvittaessa pinnat puhdistetaan Pre-Glue Cleanerilla, jolloin saavutetaan erittäin hyvä mekaaninen kestävyys. Levityslämpötila: +5°C...+40°C. Liima levitetään toiselle kiinnitettävistä pinnoista (huokoisemalle) ja aktivaattori toiselle (vähemmän huokoiselle). Pinnat yhdistetään ja pidetään paikallaan lievästi puristaen (1 kg/cm<sup>2</sup>). Liimattuja osia voidaan käsitellä muutaman minuutin kuluttua, mutta suurin mekaaninen lujuus saavutetaan 24 tunnin kuluessa.



## LUJUUS

Teräs/teräs	232 kg/cm <sup>2</sup>	ABS/ABS	120 kg/cm <sup>2</sup>
Alumiini/alumiini	134 kg/cm <sup>2</sup>	Alumiini/PMMA	100 kg/cm <sup>2</sup>
Kupari/kupari	95 kg/cm <sup>2</sup>	PMMA/PMMA	142 kg/cm <sup>2</sup>

KOODI: 1390K1

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – [www.orapinordic.net](http://www.orapinordic.net)



## TEKNISET TIEDOT

	LIIMA	AKTIVAATTORI
Olomuoto	Viskoosi neste	Neste
Väri	Läpinäkyvä	Ruskea
Viskositeetti	20 000 cPs	100 cPs
Kuivumisaika	3-10 min (25°C), <5 min (35°C)	
Täysin polymerisoitunut	1 tunti	
Tiheys	1,02	0,98
Maksimivällys	0,2 mm	
Vetolujuus	150 kgf/cm <sup>2</sup>	
Lämmönkesto	-60°C...+180°C	
Pakkaus	70 g tuubi	10 ml pullo