

CT 300

EXTREME RASVA

TUOTEKUVAUS

CT 300 on bentonisavipohjainen EP-rasva yleiskäyttöön. Erinomaiset voiteluominaisuudet korkeissa lämpötiloissa. Ominaisuudet pysyvät muuttumattomina koko käyttölämpötila-alueella. Tuotteella ei ole tippumispistettä, joten se ei muutu juoksevaksi lämpötilamaksimin ylittyessä. Erinomainen vedenkestävyys, ei emulgoidu. Hyvä pumpattavuus. Suojaa korroosiolta ja hapettumiselta.

KÄYTTÖKOHTEET

Laakereiden ja vaihteistojen voitelu voimalaitoksissa, terästeollisuudessa, paperi- ja kartonkitehtaissa, leipomoissa, lasi- ja tiilitehtaissa ja muissa vaativissa korkean lämpötilan kohteissa.



TEKNISET TIEDOT

| | |
|--|----------------------------|
| Saennin | Epäorgaaninen, bentonisavi |
| Käyttölämpötila-alue | -40°C...+210°C |
| Väri | Tummanruskea |
| Tippumispiste | ei ole |
| Tunkeuma, vatkattu | 250 - 295 |
| Neljän kuulan koe, hitsautumiskuorma | 315 kg |
| DN -luku | >100.000 |
| Testi ASTM D1741 (1000 h, 150 °C) | Ei muutoksia |
| Creusot Loire (1500 rpm, 16 h, 180 °C) | Ei muutoksia |

Koodi: 3628C4

400 G PATRUUNA

Koodi: 3628S1

5 KG

Koodi: 3628O4

50 KG

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net