



ORAPI 300

VAHVA KIERRELUKITE

TUOTEKUVAUS

Anaerobinen ruuvilukite ruuveille, pulteille, vaarnoille ja tapeille, joita ei normaalisti tarvitse avata. Kestää hyvin iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta. Jakaa kuormituksen tasaisesti käsitellyille pinnoille. Kestää erittäin hyvin öljyä, hiilivetyjä, kylmää ja kuumaa vettä, höyryä, teollisuuskemikaaleja ja kaasuja jne. Liitoksia on erittäin vaikea purkaa. Erittäin pitkäikäinen ja kestävä liitos. Täysin tiivis, jos tuotetta on liitoksessa riittävästi.

Hyväksynnot: EDF PMUC 16-0048, Aeronautical PQ 10053.051.03.

KÄYTTÖKOHTEET

Mekaanisten osien kokoonpano ja huolto. Suositellaan ruuvien, pulttien jne. pysyvään lukitukseen. Lukitsee, kiinnittää, tiivistää ja vahvistaa kaikki liitokset.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Levityslämpötila: +5°C...+40°C. Pinnat puhdistetaan esim. Pre-Glue Cleanerilla. Levitetään puhtaalle, kuivalle pinnalle välyksen täyttämiseen riittävä määrä lukitetta. Yhdistetään osat ja annetaan tiivisteen kovettua liikuttamatta 10-15 minuutin ajan. Kovettumista esim. ruostumattomalla teräksellä, pintakäsitellyillä metalleilla sekä alhaisissa lämpötiloissa voidaan nopeuttaa Activator 3140 -aktivaattorilla.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Vihreä viskoosi neste	Ohjeellinen välys	0,05-0,3 mm
Viskositeetti	500-700 cPs	Kovettumisaika teräksellä	10-25 min
Käyttölämpötila	-60°C...+150°C, ilman tärinää +230°C	Irrituslujuus M10 pultilla	>20 Nm
		Lopullinen lujuus	24 tuntia

KOODI: 1300F1 5 ml pullo
1300F9 24 ml pullo
1300F3 50 ml pullo

1300F5 250 ml pullo
6300F3 PMUC 50 ml pullo

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

