



# ORAPI 316

VAHVA LAAKERIKIINNITE ÖLJYISILLE PINNOILLE

## TUOTEKUVAUS

Anaerobinen sileiden pintojen lukite: sylinterimäiset osat, laakerit ja sovitteet, joita ei normaalisti tarvitse irrottaa. Lukitsee, kiinnittää ja vahvistaa liitokset. Kestää erittäin hyvin iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta. Jakaa kuormituksen tasaisesti koko käsitellylle pinnalle. Kestää erittäin hyvin öljyä, hiilivetyjä, kylmää ja kuumaa vettä, höyryä, teollisuuden nesteitä ja kaasuja jne. Vaikeasti irroitettavissa. Pitkäikäinen lukitus. Täysin tiivis, kun tuotetta on liitoksessa riittävästi.

**Hyväksynät:** VALEO - 2808330.

## KÄYTTÖKOHTEET

Mekaanisten osien kokoonpano ja huolto. Itsevoitelevien laakereiden sekä muiden laakereiden, hammas- ja hihnapyörien lukitus ja tiivistys. Voidaan käyttää osille, joita ei pystytä täydellisesti puhdistamaan öljystä. Suositeltu maksimivällys 0,15 mm.

## KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Levityslämpötila: +5°C...+40°C. Pinnat puhdistetaan esim. Pre-Glue Cleanerilla. Levitetään puhtaalle, kuivalle pinnalle välyksen täyttämiseen riittävä määrä kiinnitettä. Yhdistetään osat ja annetaan kiinnitteen kovettua liikuttamatta 10-15 minuutin ajan. Kovettumista esim. ruostumattomalla teräksellä, pintakäsittelyillä metalleilla sekä alhaisissa lämpötiloissa voidaan nopeuttaa Activator 3140-aktivaattorilla.



## TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Vihreä neste	Ohjeellinen maksimivällys	0,15 mm
Käyttölämpötila	-60°C...+150°C	Leikkauslujuus	>25 N/mm <sup>2</sup>
Viskositeetti	100-200 cPs	Lopullinen lujuus	24 tuntia
Kovettumisaika (teräs)	10-30 min		

Koodi: 1316F3 50 ML

Koodi: 1316F5 250 ML

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – [www.orapinordic.net](http://www.orapinordic.net)

ORAPI  
GROUP