

ORAPI®

ENGINEERED SOLUTIONS WORLDWIDE

ROAD MARKER TIEMERKINTÄMAALI

Vesiohenteinen akrylaattimaali asfaltin, öljysoran ja betonin merkintään teillä, pysäköintialueilla, tehdasalueilla, lentokentillä jne. Maalilla on hyvä peittävyys ja kulutuskestävyys. Turvallinen tuote käyttäjälle sekä ympäristölle.

Valkoinen

Keltainen

- Helppokäyttöinen
- Hyvin peittävä
- Kestää kulutusta
- Kuivuu nopeasti
- Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC <20 g/li)

VÄRI: VALKOINEN
KOODI: 130-ORW-10
PAKKAUS: 10 L

VÄRI: KELTAINEN
KOODI: 130-ORY-20
PAKKAUS: 20 L



ORAPI ROAD MARKER

TIEMERKINTÄMAALI

KÄYTTÖOHJE

Maali sekoitettava ennen käyttöä. Maali voidaan levittää telalla, hajotusilmalla varustetuilla matalapaineruiskuilla tai korkeapaineruiskuilla. Korkeapaineruiskun suutin on oltava vähintään 0,017" ja maalisuodatin vähintään 250 µm (60 mesh). Normaalikäytössä suositellaan 350-400 µm märkäkalvoa. Karkealle pinnalle on levitettävä hieman enemmän. Sopiva maalauslämpötila on +10°C...+40°C. Maalin lämpötila ei saa ylittää +50°C. Maali on alkalinen, jonka takia maalin kanssa tekemisissä olevat metalliosat oltava ruostumatonta terästä. Märkä maali voidaan poistaa vedellä, kuiva maali asetonilla, isopropanolilla tai rypsiöljyllä. Maalia voidaan ohentaa vedellä, mutta sitä ei suositella koska kuivumisaika pitenee merkittävästi. Maalattava pinta oltava kuiva ja puhdas, pinnan lämpötila vähintään +5°C levitettäessä ja 8 h levityksen jälkeen. Maalattaessa ilmankosteus alle 85 %. Haluttaessa paluuehjästuvuutta on heijastavat lasihelmet, n. 250 g/m², levitettävä maalin päälle ennen kuivumista. Hyvissä olosuhteissa maalatun tien päällä voidaan ajaa 3-9 min. kuluttua. Korkea ilmankosteus, alhainen lämpötila tai heikko tuuli pidentävät kuivumisaikaa merkittävästi. Riittoisuus n. 2,8 m²/litra maalausmenetelmästä sekä pinnan karkeudesta riippuen. Varastointi yli +5°C, ei saa jäätyä.



1. Puhdista huolellisesti maalattava pinta.



2. Levitä maalia telalla tai ruiskulla.



3. Tiemerkintä on valmis!