



TUBELOCK EXTRA

ELINTARVIKEHYVÄKSYTTY PUTKIKIERRETIIVISTE

TUOTEKUVAUS

Nopeasti kuivuva ja helppokäyttöinen anaerobinen yleisputkikierrettiiviste vaativaan ammattikäyttöön. Tiivistää kaikenlaiset metallikierteet. Suojaa korroosiolta. Kestää hyvin useimpia teollisuuden käyttämiä nesteitä ja kaasuja. Kestää kylmää ja kuumaa vettä, virvoitusjuomia, maitoa jne. Sopii erityisesti elintarviketeollisuuden kohteisiin. Tarvittaessa tiivistetyt liitokset voidaan purkaa tavallisilla käsityökaluilla.

Hyväksynät: NSF P1 146832, InSP1 1796072, AFNOR 751-1-H, DIN DGWV.

KÄYTTÖKOHTEET

Tubelock Extra sopii useimpien vesi-, hydraulikka-, öljy-, paineilma- sekä kaasuputkien tiivistykseen. Sopii kaikentyyppisille metallikierteille (mm. teräs, ruostumaton teräs, messinki, kupari jne.) 3" saakka.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Levityslämpötila: +10°C...+40°C. Pinnat puhdistetaan esim. Pre-Glue Cleanerilla. Levitä kierrettiivistettä ulkokierteeseen niin, että on yhtenäinen kerros vähintään 3-5 kierteen matkalla. Asennetaan osat. Alle 10°C lämpötilassa, pintakäsittelyillä teräksillä ja ruostumattomalla teräksellä Activator 3140 nopeuttaa kovettumista.



TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|-----------------|---|---|----------|
| Olomuoto | Keltaoranssi tikso- trooppinen tahna | Irrotuslujuus M10 pultilla | 10-20 Nm |
| Käyttölämpötila | -60°C...+150°C, max 200°C | Kovettumisaika (kupari) | <5 min |
| Maksimivällys | 0,4 mm | Kovettumisaika (teräs) | 2-10 min |
| | | Kovettumisaika (ruostu- mätön teräs) | <30 min |

Koodi: 1077F7 50 ML

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI
GROUP