

# ORA-ALU

## KORJAUSMASSA ALUMIINILLE

### TUOTEKUVAUS

Alumiinilla vahvistettu, nopeasti kovettuva korjausmassa erilaisille alumiiniseoksille. Heti käyttövalmiissa putkilossa, jossa kovetin ja perusmassa ovat sisäkkäin. Sopii alumiiniputkien ja -johtojen korjaukseen, paikkaamiseen ja uudistamiseen; kylmälaitteet, alumiinikatot ja -hyllyt; alumiinitankit, -muotit, -kaavat, -pyörät ym. Kestää hiilivetyjä, ketoneja, alkoholeja, estereitä, suolaliuottimia ja laimennettuja happoja. Ei kutistu eikä halkeile. Kovettumisen jälkeen massaa voidaan porata, hioa, kierteittää, työstää ja maalata.

### KÄYTTÖOHJE

Käsiteltävä pinta puhdistetaan rasvasta ja liasta sekä karhennetaan tarttuvuuden parantamiseksi. Leikataan tarvittava pala massaa, joka muovataan tasaisen väriksi. Sekoitettu massa painetaan lujasti korjattavaan kohteeseen. Pinta voidaan tasoittaa kostealla, veteen kastetulla lastalla.



### TEKNISET TIEDOT

Väri	Alumiinin harmaa
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+120°C (hetkellisesti +150°C)
Kovettumisaika	20 min
Täysin kovettunut	24 tuntia
Puristuslujuus	84 N/mm <sup>2</sup>
Kovuus/Shore-D/24h	75-85

Koodi: 1223D2

Ø 20 MM x 180 MM