



ORABOND

ELASTINEN LIIMAUS-, SAUMAUS- JA TIIVISTYSMASSA

TUOTEKUVAUS

Yksikomponenttinen hybridipolymeerimassa, joka liimaa ja tiivistää kaikkia materiaaleja. Irrutuslujuus-, vetolujuus- ja leikkauslujuusarvot ovat paremmat kuin silikoneilla ja polyuretaaneilla. Kestää hyvin öljyjä, rasvoja, alifaattisia liuottimia, kosteutta, laimeita happoja ja laimeita emäksiä. Sauma on erittäin joustava ja kestää tärinää. UV-valon- ja säänkestävä. Pinta voidaan maalata vesipohjaisilla maaleilla. Tuote on liuotteeton ja sitä voidaan käyttää satunnaisessa kosketuksessa elintarvikkeisiin. Saatavana valkoisena ja mustana.

KÄYTTÖKOHTEET

Liimaus, saumaus ja tiivistys sisä- ja ulkotiloissa. Kiinnittyy erinomaisesti seuraaviin materiaaleihin: puu, kaluste- ja rakennuslevyt, korkki, kipsi, betoni, lasi, metallit, PVC, klinkkeri, polyesteri, polystyreeni, ruostumaton teräs, alumiini... jopa täysin veden alla.

KÄYTTÖOHJE

Levitetään ohuelti puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Koska pinta aktivoituu ilman kosteuden vaikutuksesta, odotetaan muutaman sekunnin ajan ennen pintojen yhdistämistä. Käyttämätön tuote säilyy 1 vuoden suljetussa alkuperäispakkauksessa, kuivassa tilassa, 5 - 25°C lämpötilassa.



TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------------|---|
| Väri | valkoinen / musta, tiksotrooppinen pasta |
| Käyttölämpötila-alue | -40°C... +150°C (valk.) / -40°C... +100°C (musta) |
| Shore A -kovuus | 40...60 |
| Kosketuskuiva | 10 minuuttia |
| Kovettumisnopeus | 2 mm/24 tuntia |
| Tartunta/lopullinen lujuus | heti/24 tuntia |
| Venymä | 500% |
| Vetokuormitus 100% | >140 N/cm ² (DIN 52455 5 2) |
| Palautuvuuden kuormitusraja | 140 N/cm ² |
| Riittoisuus | >11 m x 5mm |

Koodi: 1125C6 (VALKOINEN) 290 ML

Koodi: 1126C6 (MUSTA) 290 ML

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI
GROUP