

# ORACOU 252

## SEMISYNTETISK METALLBEARBEIDINGSVESKE

### PRODUKTBEKRIVELSE

Biostabil semisyntetisk mikroemulsjon, spesielt utviklet for bearbeiding av både jern- og ikke jernholdige metaller (hvite legeringer). Kan benyttes bl.a. til aluminium, koppar, støjern, titan og rustfritt stål. Inneholder spesielle tilsetser som gir en markant mye lenger livslengde på emulsjonen, også ved stillestands over lengre perioder uten bearbeiding. Emulsjonen er svært motstandskraftig mot mikroorganismer og soppdannelse. Oracoup 252 har også en svært effektiv rustbeskyttelse, utmerket kjølede og smørende egenskaper, også ved svært hard belastning. Helt fri for klor, svovel, fosfor, nitrit. Refraktometerkoeffisient 1,25.

### BRUKSOMRÅDE

Oracoup 252 har et svært bredt bruksområde og kan benyttes til all typer av bearbeiding, som skjærende, fresing, boring, gjenging, saging, brotsjing etc. Gir et utmerket resultat ved karbide bearbeidinger.

ANBEFALTE	Karbid bearbeiding:	<2 % (1:50)
BLANDINGS-	Sliping:	3 til 4 % (1:30)
FORHOLD:	Saging, boring, skjæring:	4 til 6 % (1:20)
	Gjenging, brotsjing, fresing:	5 til 7 % (1:15)



### TEKNISK INFO

#### KONSENTRAT:

Farge	Gul
Densitet ved 25°C (ASTM D4052)	1.015
Viskositet ved 40°C (ASTM D445)	35 cSt
Flammepunkt (ASTM D56)	>100°C

#### EMULSJON (VED 5%):

pH	9,2
Korrosjon test (IP 287/78)	grading 0
Korrosjon test (CNOMO)	grading 0
Refraktometerkoeffisient	1,25

Art.nr: 2852J1 5 LITER

Art.nr: 2852O1 20 LITER

Art.nr: 2852U2 200 LITER

#### ORAPI NORGE NUF

Postbox 1573 – 4688 Kristiansand – NORGE NORWAY

Tel. +47 33 36 60 00 – Fax +47 33 36 60 08 – [kundeservice@orapi.no](mailto:kundeservice@orapi.no)

Org nr 995 623 021 – [www.orapi.no](http://www.orapi.no)