



ORAPI 303

KESKIVAHVA KIERRELUKITE

TUOTEKUVAUS


Anaerobinen kierretiiviste metallipulteille, -ruuveille ja -muttereille. Voidaan avata tavallisilla käsityökaluilla. Vahvistaa ja tiivistää liitokset. Kestää iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta. Jakaa kuormituksen tasaisesti käsitellyille pinoille. Kestää hyvin hiilivetyjä, kylmää ja kuumaa vettä, höyryä, teollisuuden nesteitä ja kaasuja jne. Pitkäikäinen ja kestävä kiinnitys. Täysin tiivis, jos lukitetta on liitoksessa riittävästi. **Hyväksynnät:** NSF S6 164829.

KÄYTTÖKOHTEET

Suosittellaan ruuvien, pulttien jne. pysyvään lukitukseen. Lukitsee, kiinnittää, tiivistää ja vahvistaa kaikki liitokset. Ajoneuvot, elektroniikka, mekaanisten osien kokoonpano ja huolto.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Levityslämpötila: +5°C...+40°C. Pinnat puhdistetaan esim. Pre-Glue Cleanerilla. Levitetään puhtaalle, kuivalle pinnalle välyksen täyttämiseen riittävä määrä lukitetta. Yhdistetään osat ja annetaan tiivisteeseen kovettua liikuttamatta 10-15 minuutin ajan. Kovettumista esim. ruostumattomalla teräksellä, pintakäsitellyillä metalleilla sekä alhaisissa lämpötiloissa voidaan nopeuttaa Activator 3140 -aktivaattorilla.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Sininen viskoosi neste	Ohjeellinen välys	0,05-0,3 mm
Viskositeetti	500-700 cPs	Kovettumisaika teräksellä	10-25 min
Käyttölämpötila	-60°C...+150°C, ilman tärinää +230°C	Irrutuslujuus M10 pultilla	15-20 Nm
		Lopullinen lujuus	24 tuntia

Koodi: 1303F1 5 ML

Koodi: 1303F3 50 ML

Koodi: 1303F9 24 ML

Koodi: 1303F5 250 ML

Koodi: 1303i2 1 LITRA

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI
GROUP