

QUICK WRAP

POLYURETAANI PUTKENKORJAUSNAUHA

TUOTEKUVAUS

Ainutlaatuinen korjausnauha putkivuotojen nopeaan korjaamiseen. Erikoisvalmistettu polyuretaanihartsilla kyllästetty, kudottu polyesteri nauha. Sopii monille eri putkimateriaaleille, kuten kupari, teräs, muovi, lasikuitu jne. Kestää monia nesteitä ja on myös kulutusta kestävä esim. puru- tai pölyputkissa. Kestää lämpötiloja aina 270°C:seen saakka. **Huom!** Lue käyttöohjeet ennen pakkauksen avaamista!

KÄYTTÖOHJE

Poista paine putkistosta. Puhdista putken pinta öljystä ja ruosteesta. Sileät pinnat, kuten kupari- ja ruostumattomat putket, hiotaan karheiksi. Avaa foliopakkaus. Liota korjausnauhaa lämpimässä vedessä n. 20 sekuntia. Kiedo kasteltu korjausnauha vuotokohdan ympärille ja vähintään 5 cm paikattavan alueen molemmille puolille. Kiristä korjausnauhaa kietomissuuntaan. Lisää tarvittaessa vettä, samalla hieroen pintaa tiiviiksi. Paikka on täysin kuiva 30 minuutissa.

Huom! Käytä suojakäsineitä. Paksumman nauhakerroksen saamiseksi kiedo välittömästi toinen nauharulla ensimmäisen päälle ja suorita sitten vasta kiristys. Isompien vuotojen ollessa kyseessä suositellaan kemiallisen metallin käyttöä, jonka päälle asennetaan korjausnauha. Massa muovataan käsissä tasaväriseksi ja painetaan lujasti korjattavaan kohtaan.



TEKNISEET TIEDOT

Taivutuslujuus ASTM D790	32 N/mm ²	Max. paineenkesto	
Vetolujuus ASTM D6382	19 N/mm ²	12 mm paksu nauhakerros	10 bar
Kovuus ASTM D2240	82 Shore D	25 mm paksu nauhakerros	27,5 bar
Sidosvoima	14 N/mm ²	Käsittelyaika	2-3 min
Max. lämmönkesto	270°C	Täysin kuiva	30 min
Nauhan mitat	50 mm x 1,5 m		

KOODI: 20-PIPE

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net