

RUST-GUARD

HØGKVALITETS KORROSJONSBESKYTTELSE

PRODUKTBEKRIVELSE

Orapi Rust-Guard er en kompleks blanding av organiske og uorganiske forbindelser, utviklet for å gi en langvarig korrosjonsbeskyttelse på metallkomponenter. Produktet er spesielt laget for å gi gode vannfortrengende egenskaper, mens den samtidig gir en fantastisk beskyttelse mot korrosjon, spesielt under forhold hvor det er høy luftfuktighet i atmosfæren og hvor saltvann er et problem. Gir et enhetlig flytende belegg som tørker til en fast, men fleksibel og transparent selvreparerende seig og voksaktig film. Den anvendte film vil ikke sprekke eller skrelle av og kan om nødvendig påføres over eksisterende lakk eller rustne overflater. Produktet bør ikke påføres på flater som har løst belegg, eller hvor det er flak av løs rust og maling.



FORDELER

- Utmerkede vannavvisende egenskaper
- Spesielt egnet for sjøvanns- og fuktige områder
- Ekstremt korrosjonsbeskyttende for både innendørs og utendørs lagring
- Hurtigtørkende - setter ikke flekker/ skjolder
- Vil ikke skade ferdigmalte overflater
- Termisk stabil - vil ikke avskalle eller sprekke
- Kan oversveises uten å fjerne film
- Elektrisk isolerende - motstår galvanisk korrosjon

BRUKSOMRÅDER

- Offshore rigger og plattformer
- Maskinerte komponenter
- Beskyttelse av metalkomponenter under transport
- Underjordiske rør
- Stålformer og forskaling
- Landbruksmaskiner og utstyr



RUST-GUARD

HØGKVALITETS KORROSJONSBESKYTTELSE

BRUKSANVISNING

Overflaten som skal behandles bør være ren og tørr, olje og fett forurensing bør fjernes med f.eks Orapi NDI. Dersom rengjøringsprosessen inkluderer bruk av vann eller at komponentene er våte, fjernes det meste av vannet før behandlingen. Det er ikke nødvendig at overflaten er helt tørr siden Orapi Rust-Guard har en utmerket vannavvisende egenskap og vil derfor fortrenge overflatefuktighet. Produktet kan påføres med lavtrykkssprøyte, børste, rulle eller dyppes. Produktet tørker og gir en fleksibel voksfilm som ikke blir hard, sprekker eller blir fjernet under normal behandling. Tørketiden er avhengig av omgivelsestemperaturen og ventilasjon. Orapi Rust-Guard fjernes med de mest vanlige hydrokarbon avfetteringer eller med et varmt alkalisk vaskemiddel.

FILMTYKKELSE

Et enkelt dypp gir en filmtykkelse på 25 μ .

Påføring av en 25 μ tykkelse dekker 12 m² (50 μ film tykkelse dekker 6 m²).

TEKNISKE DATA

Utseende	Beige veske
Densitet v/ 15°C	0,81
Flammepunkt	>39°C
Ikke flyktige rester	30 % wt
Tørketid	ca 1 time (temperatur- og ventilasjonsavhengig)
Salttåke beskyttende	> 1500 t v/ 25 μ tørr filmtykkelse > 2500 t v/ 50 μ tørr filmtykkelse

Art.nr: OREELRG-20 20 LITER

ORAPI NORGE NUF

Postbox 1573 – 4688 Kristiansand – NORGE NORWAY

Tel. +47 33 36 60 00 – Fax +47 33 36 60 08 – kundeservice@orapi.no

Org nr 995 623 021 – www.orapi.no

ORAPI
GROUP