

# HIGH PERFORMANCE CONTACT ADHESIVE

## KONTAKTLIM SOM TÅL HÖGA TEMPERATURER

### PRODUKTBeskrivning

Enkomponents universalt kontaklim baserat på polykloropren för limning av de flesta material. Limmet klarar applikationer som utsätts för höga temperaturer. Orapi S1005 är visköst för att minimera penetrationen i porösa material och kan användas för att limma trä, kork, läder, gummi, spånskiva, metall, plaster (PVC, polyuretan, polypropylene, etc). Rekommenderas att prova på en mindre yta först (ej till polysterenscum). Motståndskraftig mot vatten, utspädda syror, alkalier, oljor och petroleumprodukter. Stark limfog.

### BRUKSANVISNING

Rengör ytorna från fett, damm och annan förorening. Applicera Orapi S1005 på båda ytorna som skall sammanfogas och låt limmet torka i 10-40 minuter innan de sammanförs. Vid omedelbar sammanfogning, finns möjligheten att finjustera till exakt position. Sätt tryck (15-20 psi) på de sammanfogade delarna. Efter 10-40 minuter har fogen tillräcklig styrka för att användas. Efter 24-48 timmar är fogen genomhärdad (beroende på material och temperatur).



### TEKNISK INFO

Färg	Beige
Härdningstid vid 20°C	10-40 min.
Full styrka	24-48 timmar
Viskositet	3500-4500 cPs
Täckförmåga	4-6 m <sup>2</sup> /liter
Temperaturområde	-40°C...+120°C

Art.nr: S1005

500 ML BURK/PENSEL

#### ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – [www.orapi.se](http://www.orapi.se)